

HELIOS S1P SRC



DESCRIZIONE	NORMA EN ISO 20345:2011	RISULTATO	REQUISITO
TOMAIO: Morbida crosta scamosciata, colore grigio, spessore 1.8 – 2.00 mm	5.4.3 Resistenza allo strappo 5.4.6 Permeabilità al vapore acqueo Coefficiente di permeabilità	218 N 1,8 mg/cm ² h 16,0 mg/cm ²	≥120 N ≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
FODERA ANTERIORE: rete sintetica colore grigio, resistente all'abrasione.	5.5.1 Resistenza allo strappo 5.5.2 Resistenza all'abrasione (secco) Resistenza all'abrasione (bagnato) 5.5.3 Permeabilità al vapore acqueo Coefficiente di permeabilità	25 N No fori No fori 7,7 mg/cm ² h 62,0 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicli 12.600 cicli ≥ 2,0 mg/cm ² ≥20,0 mg/cm ²
FODERA POSTERIORE: tessuto ad aria traspirante, resistente all'abrasione.	5.5.1 Resistenza allo strappo 5.5.2 Resistenza all'abrasione (secco) Resistenza all'abrasione (bagnato) 5.5.3 Permeabilità al vapore acqueo Coefficiente di permeabilità	25 N No fori No fori 7,7 mg/cm ² h 62,0 mg/cm ²	≥ 15 N 51.200 cicli 25.600 cicli ≥ 2,0 mg/cm ² ≥20,0 mg/cm ²
PUNTALE: Composito resistente all'urto 200 J.	5.3.2.3 Resistenza all'urto 5.3.2.4 Resistenza alla compressione	14,0 mm 15,5 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm
ANTIPERFORAZIONE: tessuto a perforazione "zero"	5.7.1. Spessore 5.7.3 Assorbimento acqua	3,5 mm 72 mg/cm ²	≥ 2,0 mm ≥70,0 mg/cm ²
SOTTOPIEDE: in tessuto traspirante, antistatico, traspirante	5.7.4.2 Resistenza all'abrasione (secco) Resistenza all'abrasione (bagnato)	No fori No fori	25.600 cicli 12.800 cicli
SUOLA: PU2D antiscivolo, inserto in TPU, SRC	5.8.2 Resistenza allo strappo 5.8.3 Resistenza all'abrasione 5.8.4 Resistenza alla flessione 5.8.5 Idrolisi 6.4.5 Resistenza agli idrocarburi 5.11 Resistenza allo scivolamento su ceramica con detergente Piatto Inclinata Resistenza allo scivolamento su acciaio con glicerina Piatto Inclinata	10,5 kN/m 58 mm ³ 2,5 mm 1,5 mm 1% 0,46 0,40 0,21 0,16	≥ 8 kN/m ≤ 150 mm ³ ≤ 4,0 mm ≤ 6,0 mm ≤ 12% ≥ 0,32 ≥ 0,28 ≥ 0,18 ≥ 0,13

MISURE : 35-48